

E.C.M. REFRATTARI SRL

Sede legale e stabil.: Loc. La Macchia 82 - 53018 SOVICILLE
(SI) Tel. 0577-314343 Fax. 0577-314043

Sigla SS80
Data 15.07.11
Revisione n. 3

SCHEDA CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MATERIALE

SINTER SIV 80

Cemento refrattario a base
di bauxite

Caratteristiche chimico fisiche dominanti

	Min.	Max.
Al ₂ O ₃	60.0%	70.0%
SiO ₂	20.0%	30.0%
Fe ₂ O ₃	1.0%	3.5%

GRANULOMETRIA: 0 - 0.5 mm

PRESA: chimico - ceramica

CONSERVAZIONE: in luogo asciutto a ventilazione naturale.

PREPARAZIONE: acqua dolce in quantità da regolare secondo necessità. Impastatura accurata e prolungata.

UTILIZZO: per la muratura dei mattoni in siviera.

IMBALLAGGIO STANDARD: bags da 25 kg.

Imballaggio speciale su richiesta.

Assolutamente esente da sostanze tossiche