

E.C.M. REFRATTARI srl

Sede legale e stab.: Loc. La Macchia 82 - 53018 SOVI CILLE
(Siena) - Tel. 0577-314343 Fax. 0577-314043

Sigla CU
Data 25.07.12
Revisione n.2

SCHEDA CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

CASTUND

Caratteristiche chimico fisiche dominanti

	Valori medi
SiO ₂	30,1 %
Cr ₂ O ₃	32,3 %
Fe ₂ O ₃	18,4 %
Al ₂ O ₃	10,5 %
MgO	6,5 %

GRANULOMETRIA	> 1 mm	4 - 14
	> 0.5 mm	15 - 30
	> 0.2 mm	40 - 57
	> 0.1 mm	10 - 25

DENSITA' : 2.48 gr./cm³
PUNTO DI FUSIONE : 1.740° C
CONSERVAZIONE : In ambiente asciutto con ventilazione naturale.
UTILIZZO : per apertura cassetto siviera.
IMBALLO STANDARD : sacchi da 15/20 kg.
Imballo speciale su richiesta.

Assolutamente esente da sostanze tossiche, tale composizione principalmente prodotta con elementi naturali, è esente da cromo esavalente (Cr⁶⁺) e quindi non cede ioni anche se trattato con acqua.